

CARBÓN ACTIVADO X-50 12 X 40 GRANULADO US

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR	MÉTODO
Tipo		Cáscara de coco	
Adsorción CTC	% Min	45-50	
Humedad empaquetado	% Max	5	ASTM D 2867 Or AWWA B 604
Tamaño granular US:			
+12 (1.60 mm)	% Max	5	ASTM D 2862
12x40 (0.4-1.6 mm)		90% Min.	Or AWWA B604
-40 (0.4 mm)	% Max	5	

PROPIEDADES TÍPICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR	MÉTODO
Dureza	%	98 Min.	ASTM D 3802
Densidad	g/l	450-550	ASTM D 2854
PH extracto acuoso		8-9.5	ASTM D 3838
Contenido en cenizas	%	4% Max	ASTM D 2866
Número yodo	mg/g	900 Min.	ASTM D 4607
Área Superficie	m2/g	950 Min.	ASTM C 819 (B.E.T.)

Cumple con la norma EN-12915-1 para su aplicación en agua potable

